



한국소방산업기술원

17088 | 경기도 용인시 기흥구 지삼로 331
Tel : 031-289-2700 Fax : 031-287-9064~5
www.kfi.or.kr

의뢰시험성적서

제 1704177 호

1. 신청인

업체명 : 주식회사베코

주소 : 서울특별시 강남구 논현로 507, 807호 (역삼동,성지하이츠3차빌딩)

2. 시료명 : PVC벽지 (텍스플로어 Linen 2101)

3. 접수일자 및 번호 : 2017. 05. 16 / 제 17040177 호

4. 시험결과

시험항목	기준	시험결과					비고
		1	2	3	4	5	
잔염시간	5 초 이내	0.0	0.0	0.0	—	—	
잔신시간	20 초 이내	0.0	0.0	0.0	—	—	
탄화면적	40 cm ² 이내	23.7	23.5	23.4	—	—	
탄화길이	20 cm 이내	6.6	6.5	6.5	—	—	
접염횟수	3 회 이상	해당 없음					


※ 용도 : 자체참고용(본 의뢰시험성적서는 소방설비완비증명용으로 사용할 수 없습니다.)

시험방법 : 방염성능기준(국민안전처고시 제2016-138호) 제6조

5. 시험담당자 : 이화학분석부 심중기 (연락처 : 031-289-2944)

2017년 06월 07일

한국소방산업기술원 원장



비고 : 1. 위 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질보증을 하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 당 기술원의 승인 없이 홍보, 광고, 선전, 소송 및 법적요건으로 사용할 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.



한국소방산업기술원
17088 | 경기도 용인시 기흥구 지삼로 331
Tel : 031-289-2700 Fax : 031-287-9064~5
www.kfi.or.kr

의뢰시험성적서

제 1704223 호

1. 신청인

업체명 : 주식회사베코
주 소 : 서울특별시 강남구 논현로 507, 807호 (역삼동,성지하이츠3차빌딩)

2. 시 료 명 : PVC벽지 (텍스플로어 Linen 2101)

3. 접수일자 및 번호 : 2017. 05. 17 / 제 1704223 호

4. 시험결과

시험항목	기 준	시 험 결 과			비 고
		1	2	3	
연기밀도시험	$Dm_{(corr)}$ 200 이하	161.6	172.1	170.8	KS M ISO 5659-2 - 25 kW/m ² - Flaming mode


※ 용 도 : 자체참고용(본 의뢰시험성적서는 소방설비완비증명용으로 사용할 수 없습니다.)

시험기준 : 방염성능기준(국민안전처고시 제2016-138호) 제8조

5. 시험담당자 : 이화학분석부 심중기(연락처 : 031-289-2944)

2017년 06월 08일

한국소방산업기술원 원장



비고 : 1. 위 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질보증을 하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 당 기술원의 승인 없이 홍보, 광고, 선전, 소송 및 법적요건으로 사용할 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.